



Silogunit 40/4

Mortier de gunitage

Domaine d'application

Silogunit 40/4 est préconisé pour réaliser des travaux tels que :

- Renforcement et rénovation des éléments en béton.
- Réfection et protection des galeries, tunnels, égouts, fossés, tuyaux, bassins, ...
- Rénovation des voûtes.
- Remplissage des joints.
- Consolidation des bétons de fondation.
- Stabilisation de talus, digues, etc.

Composition

Silogunit 40/4 est un mélange homogène de ciment et de sable criblé recomposé.

- Liants: ciment Portland.
- Granulat: sable de rivières calibré et recomposé.

Propriétés

Silogunit 40/4 est un mortier de gunitage, préparé sec en usine. Le mortier prêt à l'emploi est livré au chantier en silo, gâché automatiquement avec de l'eau - au bout de la lance - en proportion voulue et avec la consistance demandée. Ce mortier de gunitage est appliqué par la voie sèche.

Application

Le support doit être exempt de graisse et de pulvéulence pouvant nuire à l'adhérence et d'un aspect rugueux. Selon le type d'application et de l'épaisseur, le support sera préalablement recouvert d'un treillis armé adéquat. Le mélange est appliqué par voie sèche. Au bout de la lance, le mortier de gunitage est humidifié.

Silogunit 40/4

Mortier de gunitage

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------------------|
| Type de granulats | Sable du Rhin |
| Granulométrie | 0 - 4 mm |
| Ciment | CEM I 52,5 N |
| Dosage ciment | min. 400 kg/m ³ de béton |
| Masse volumique apparente | ± 1 900 kg/m ³ |
| Coefficient Eau / Poudre | ± 0,08 |
| Coefficient Eau / Ciment | ± 0,43 |
| Absorption d'eau | ± 6 % |
| Teneur en air occlus | < 7 % |
| Rendement | ± 525 l/tonne de poudre |
| Consommation sans perte | ± 1.900 kg/m ³ de béton |
| Résistance à la compression à 7 jours | > 35 N/mm ² |
| Résistance à la compression à 28 jours | > 45 N/mm ² |
| Résistance à la flexion à 28 jours | > 6 N/mm ² |
| Adhérence à 28 jours | > 2 N/mm ² |
| Retrait | < 0,5 mm/m |
| Module d'élasticité | ± 25.000 N/mm ² |
| Coefficient de dilatation | ± 12,5 . 10 ⁻⁶ °C |

Remarque

Les ouvrages doivent être protégés du froid, de la pluie battante, du vent, et des températures supérieures à 25 °C. L'utilisation du mortier sur supports gelés, en cours de dégel, ou offrant un risque de gel dans les 24 heures, est interdite.