

# Granol'therm DP 163

Polystyrène expansé, propriétés auto-extinction

## Domaine d'application

Granol'therm DP 163 peut être employé dans l'application de soubassement.

## Caractéristiques techniques

Conductivité thermique ( $\lambda$ D selon EN 12667/EN 13162)	0,031 W/m.K
Longueur	1000 mm
Largeur	500 mm
Stabilité dimensionnelle	$\leq 1\%$
Déformation	$\leq 5\%$
Classe résistance au feu	E
Résistance à la température	-110 à 70°C
Résistance à la flexion	BS200
Résistance à la compression	CS(10)150

## Remarque

- Dimension: 100 x 50 (cm)
- Bords: droit
- Revêtement: aucune