



Granol'therm DP 300

Plaque mousse résolique

Caractéristiques techniques

Lambda (λ D selon EN 12667/EN 13162)	0,020 W/m.K
Classe au feu	B,s1-d0
Masse volumique	+/- 35kg/m ³
Longuer	1200 mm
Largeur	400 mm
épaisseurs	20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160
Résistance à la compression	≥ 100 kPa
Stabilité dimensionale 48 heures, 70°C et 90% HR	≤ 1,5%
Stabilité dimensionale 48 heures, -20°C et 70% HR	≤ 1,5%
Résistance à la diffusion	35