






# Gekleurde metsel- en voegmortels

## Product- en kleuradvies






heylen  
ceramics



### Gevelsteen – heylen ceramics

Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Camarque Carrera	IW3	Wit/Beige	
Quarts HV HF	IW2	Grijs	
Paris White HF	IW2	Wit/Creme	
Paris Smoked HF	IW2	Grijs	
Ceres Smooth texture HF	IW2	Beige/Grijs	

### Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772 011	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	139 000	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

\* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

\*\* Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:  
Voor België: [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Voor Frankrijk: [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Versie 2023. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.





# Gekleurde metsel- en voegmortels

## Product- en kleuradvies






heylen  
ceramics



### Gevelsteen – heylen ceramics

Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
LIDO HSG	IW1	Beige/Grijs	
RT 554 FF	IW2	Beige/Grijs	
RT 562 FF	IW2	Wit/Creme	
Goddaart HF	IW4	Rood	
HCG 02	IW4	Groen	

### Mortel – Cantillana

Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
	Doorsrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol			
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	772 293		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 293		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	145 384		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	012 755		

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

\* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

\*\* Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:  
Voor België: [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Voor Frankrijk: [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Versie 2023. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.





# Gekleurde metsel- en voegmortels

## Product- en kleuradvies





heylen  
ceramics



### Gevelsteen – heylen ceramics

Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Dover 1 HF	IW4	Wit	
Ares	IW2	Geel	
Blanco Textured HF	IW2	Wit	
Murano	IW1	Grijs	

### Mortel – Cantillana

Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol			
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772 011		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	139 212		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	772 011		

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m <sup>2</sup> /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Legende:

\* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

\*\* Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:  
Voor België: [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Voor Frankrijk: [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Versie 2023. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

# Gekleurde metsel- en voegmortels

Keuzegids gekleurde mortels

heylen  
ceramics



	Mortelsoort	Steentype	Categorie Initiële wateropname (IW)*	Mortelkwaliteit	Korrelgrootte
<b>Voegmortel**</b> Voegdikte: 8-12 mm	<b>Joint'in</b>	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	<b>Joint'in S</b>	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/0,71 mm Superfijne korrel voor een perfect gladde voegafwerking
<b>Doorstrijkmortel</b> Voegdikte: 8-12 mm	<b>Mur 8 DSM</b>	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	<b>Mur 12 DSM</b>	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	<b>Mur 12 DSM SPS</b>	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
<b>Dunbedmortel</b> Voegdikte: 4-8 mm	<b>Mur 8 DBM</b>	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	<b>Mur 12 DBM</b>	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	<b>Mur 12 DBM SPS</b>	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
<b>Lijmmortel</b> Voegdikte: 3-6 mm	<b>Murocol H</b>	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	<b>Murocol S</b>	Weinig zuigende stenen	IW2	M15	0/2 mm
	<b>Murocol N</b>	Zeer weinig zuigende stenen	IW1	M15	0/3 mm

Raadpleeg onze tarief voor de verkoopvoorwaarden.

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

\* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

\*\* Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:  
Voor België: [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Voor Frankrijk: [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Versie 2023. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.


# Gekleurde metsel- en voegmortels

## Kleurassortiment

heylen  
ceramics



002 extra wit



293 greige



012 middelgrijs



145 rood



000 natuurwit




597 licht taupe



755 kiezelgrijs



646 marsala



139 zandwit




550 taupe



800 basaltgrijs



384 mahoniebruin



001 wit



772 zilvergrijs



013 donkergrijs



409 lichtbruin



022 lichtbeige




863 grijswit



025 antraciet



682 bruin



447 lichtgeel



011 lichtgrijs



777 koraaloranje



634 mangaan



212 oker



765 muisgrijs



032 lichtoranje



314 antraciet bruin

**Opmerking:** De kleurtinten die u in dit document en op onze website terugvindt, zijn om druktechnische redenen louter indicatief en binden onze firma geenszins. De weergave ervan heeft enkel tot doel om een globaal overzicht te geven van de kleurmogelijkheden binnen ons productgamma.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website. Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op: Voor België: [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Voor Frankrijk: [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com). Versie 2023. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien. De 'steen - mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.