

Decor

Kunstharsgebonden sierpleister aspect marmerkorrels.

Toepassingsgebied

Nieuwe dragers (binnen en buiten):

- Beton
- Beton bepleisterd met Ragrecim of Ragrefix,
- Metselwerk bepleisterd met een cementering
- Pleisterwerk (hydraulisch): Cement'in C, C+G of MEGA
- Pleisterwerk (organisch): Scolofax.

Oude dragers (binnen en buiten):

- Bastaardpleister (opgeschuurd)
- Oud metselwerk na verwijderen van verf, kunstharsgebonden sierpleisters of waterwerende pleisters
- Spatpleister na bepleistering met Scolofax.

Binnen kan Decor ook aangebracht worden op gipsgebonden dragers (pleisters, blokken of gipskartonplaten).

Samenstelling

Decor is een watergedragen dispersie van copolymeer acrylaatharsen, gebroken marmergranulaten, inerte vulstoffen en hulpstoffen.

Eigenschappen

Decor is een gebruiksklaar watergedragen kunstharsgebonden sierpleister voor een afwerking met marmerkorrelstructuur voor binnen en buiten. Decor is beschikbaar in 4 kleuren.

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet zuiver, proper, ontstof en droog zijn. Als voorbehandeling wordt een grondlaag Granol'plus STG WG23 bij donkergekleurde korrels of Regacryl wit bij lichtgekleurde korrels.

Bij het aanbrengen en tijdens het drogen is de temperatuur van de drager en de omgeving niet lager dan +10° C of hoger dan +30° C.

Decor mag niet verwerkt worden bij volgende omstandigheden:

- op horizontale oppervlakken of onder een helling kleiner dan 45°
- blootgesteld aan neerslag,
- bij regen of mist,
- op natte ondergrond.
- op bevroren of ontdooiende ondergronden

Vorbereiding mengsel

Voor gebruik handmatig omroeren met een spatel (niet mechanisch mengen).

Verwerken

Met een roestvrijstalen plakspaan het pleister op de dikte van de korrel aanbrengen.

De korrels worden vervolgens aangedrukt en opgeschuurd met een vlakke plakspaan.

Oppervlakken worden in één enkele arbeidsgang zonder enkele onderbreking afgewerkt om hernemingsvoegen te vermijden.

Reinigen gereedschap d.m.v. water met een detergent onmiddellijk na gebruik.

Verbruik

± 5 kg/m²

Decor

Kunstharsgebonden sierpleister aspect marmekorrels.

Technische kenmerken

Densiteit:	± 1,65
Korrelgrootte:	0 - 2,5 mm
Gehalte droge stof:	± 84 %
Droogtijd (watervrij):	2 uur
Droogtijd (droog):	5 uur
Droogtijd (uitgehard):	3 weken

Verpakking

Decor is verpakt in plasticen emmers van 25 kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

Opmerking

Niet-gevaarlijk product volgens 91/155/EWG.

Het drogen van sierpleisters in waterige oplossing is een fysisch verdampingsproces, waarvan de snelheid afhankelijk is van de temperatuur, het vochtgehalte en de ventilatie. Het droogproces wordt erg vertraagd bij een RV hoger dan 70 %. Bij verzadiging (100 % RV) stopt het droogproces.

Bij grote hitte en hevige wind daarentegen is de verdamping en het droogproces versneld. Het finale aspect wordt bekomen na volledige uitdroging, dit kan tot 3 weken in beslag nemen.

Classificatie

Type 1 volgens NF T 30 -700.

Familie II, klasse 2b volgens NF T 36-005.