

Granol'therm AGF

Gecertificeerd wapeningsnet in overeenstemming met ETAG 004

Toepassingsgebied

Wapeningsnet voor gebruik in de wapeningslaag van gevelisolatiesystemen

Samenstelling

Wapeningsweefsel uit textielglas (E-glas) met een speciale uitrusting voor schuifvastheid / dimensiestabiliteit en alkalibestendigheid; weefsel bestand tegen rotten.

Technische kenmerken

Gewicht per vierkante meter (ruw weefsel)	126 ± 5 g/m ²
Gewicht per vierkante meter (geïmpregneerd)	160 ± 5 g/m ²
Uitgangsscheurvastheid schering en inslag	≥ 1750N/5cm
Scheurvastheidsverlies, na alkaliproef:	<50% (28d NaOH 5%ig resp. 24h alkal. oplossing PH 12,5/60°C)
Mazenopening	ca. 4 x 4 mm
Weefselbreedte	1.000mm; andere breedtes op aanvraag
Lengte rol	50 m
Opslag	droog, verticaal, beschermd tegen direct zonlicht

Verpakking

1 rol = 50 m²

33 rollen/pallet = 1.500m²/pallet