



Granol'therm DP 133

Geëxtrudeerd polystyreen.

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,034 W/m.K
Diffusieweerstandsgetal μ	80 - 160
Temperatuurbestendigheid	-50 tot 75°C
Brandgedrag	E
Lengte	1250 mm
Breedte	600 mm
Druksterkte	0,25 N/mm ²
Dichtheid	+/- 40 kg/m ³