

Granol'therm DP 134

Geëxpandeerd polystyreenschuim, zelfdovende kwaliteit

Toepassingsgebied

Granol'therm DP 134 kan gebruikt worden voor toepassingen in het sokkelbereik.

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ D volgens EN 12667/EN 13162)	0,034 W/m.K
Diffusieweerstandsgetal μ	50-100
Lengte	1000 mm
Breedte	500 mm
Dimensionele Stabiliteit	\leq 1%
Vervorming onder P en T	\leq 5%
Brandklasse	E
Temperatuurbestendigheid	-110 tot 70°C
Druksterkte	0,2
Dichtheid	26 kg/m ³

Opmerking

- Afmetingen: 100 x 50
- Randafwerking: Rechte kanten
- Bekleding: onbekleed