

Granol'therm DP 163

Geëxpandeerd polystyreenschuim, zelfdovende kwaliteit

Toepassingsgebied

Granol'therm DP 163 kan gebruikt worden voor toepassingen in het sokkelbereik.

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ D volgens EN 12667/EN 13162)	0,031 W/m.K
Lengte	1000 mm
Breedte	500 mm
Dimensionele Stabiliteit	$\leq 1\%$
Vervorming onder P en T	$\leq 5\%$
Brandklasse	E
Temperatuurbestendigheid	-110 tot 70°C
Buigsterkte	BS200
Druksterkte	CS(10)150

Verpakking

Op een droge plaats bewaren, beschermd tegen vocht. Beschut tegen slecht weer en beschermen tegen UV-stralen.

Opmerking

- Afmetingen: 100 x 50 (cm)
- Randafwerking: Rechte kanten
- Bekleding: onbekleed