



# Granol'therm DP 203

Mineral wol lamellen

## Toepassingsgebied

Granol'therm DP 203 minerale wol lamellen worden gebruikt als brandbarrière in Granol'therm gevelisolatiesystemen.

## Samenstelling

Minerale wol

## Verwerken

Granol'therm DP 203 panelen worden op de ondergrond verlijmd met Granol'therm G/W/KB. Bijkomend moeten deze lamellen geplugd worden. De panelen worden toegepast in dezelfde dikte als de dikte van de algemene isolatie.

## Technische kenmerken

Brandklasse	A1; onbrandbaar
Fusiepoint	>1000°C
Lambdawaarde	0,041 W/m.K
Waterdampdiffusiegetal	$\mu=1$
Treksterkte	$\geq 80$ kPa
Druksterkte	$\geq 40$ kPa
Afschuifsterkte	$\geq 20$ kPa
Dimensionele stabiliteit	DS(T+)
Lange termijn waterabsorptie	WL(P)