

Joint'fill Refuga

Bindingsvertrager voor Joint'fill PF en Joint'fill PFH

Toepassingsgebied

Joint'fill Refuga is een bindingsvertrager, enkel toe te passen in combinatie met de voegmortels Joint'fill PF en Joint'fill PFH. Joint'fill Refuga kan licht beneveld worden op de te voegen straatstenen voor en tijdens het voegen.

Samenstelling

Joint'fill Refuga is een vloeibare, hooggeconcentreerde bindingsvertrager op basis van organisch zuur.

Eigenschappen

Joint'fill Refuga verhindert bij het voegen van straat- en borduurstenen een te snelle verbranding van de voegspecie in contact met de steenoppervlakken en dient tevens als een oppervlaktebehandeling.

Vorbereiding ondergrond

De te voegen bestrating met behulp van een hogedrukreiniger proper spuiten alvorens de voegwerken aan te vatten.

Vorbereiding mengsel

Leng 1 liter Joint'fill Refuga aan met 9 liter zuiver water en benevel of besproei de te voegen bestrating met deze verdunning.

Gebruik hierbij geen metalen voorwerpen.

Indien toch gebruik werd gemaakt van metalen gereedschap, dienen deze overvloedig nagespoeld te worden met zuiver water en beschermd te worden tegen corrosievorming. Corrosievorming van metalen voorwerpen is immers eigen aan de natuur van het actief bestanddeel van dit product.

Bescherming tegen corrosie kan door bvb. het gereedschap in te vetten.

Verwerken

Giet de voegmengde voegmortel Joint'fill PF / Joint'fill PFH uit op de met Joint'fill Refuga voorbehandelde bestrating en verdeel de voegspecie met diagonale trekbewegingen met behulp van een rubberen trekker.

Na het inbrengen van de voegspecie het oppervlak meerdere malen besproeien met Joint'fill Refuga, zodat geen uitdroging aan het oppervlak optreedt.

Deze nabehandeling is beslist noodzakelijk in geval van wind, directe zonnestralen of hoge buitentemperaturen.

Van zodra de voegen uitgehard zijn (te testen via indrukproef met duim – onder normale omstandigheden na ca. 1 tot 2 uur) kan de bestrating gereinigd worden met water, bvb met een hogedrukreiniger.

Verwijder de afgespoelde mortelresten en bestrooi het oppervlak met zand.

Bij een correcte verwerking van Joint'fill Refuga blijft het oorspronkelijke karakter van de verwerkte stenen behouden.

Bij verwerking in combinatie met kalkstenen is het echter aangeraden een proefvlak uit te voeren.

Verbruik

Met 1 liter Joint'fill Refuga concentraat kan een oppervlak van 6 tot 15 m² behandeld worden.



Joint'fill Refuga

Bindingsvertrager voor Joint'fill PF en Joint'fill PFH

Technische kenmerken

Kleur	helder
Basis	organisch zuur
Aanlengverhouding	1 deel concentraat per 9 delen zuiver water
Verwerkingstemperatuur	tussen +5 °C en +30 °C

Verpakking

Joint'fill Refuga is verpakt in flessen van 1 liter.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog en vorstvrij opgeslagen, beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.

Opmerking

Niet te behandelen vlakken dienen tegen bespatting beschermd te worden.

Het mengen of verdunnen met andere stoffen dan water is niet toegelaten.