

# Ragrefix

Uitvlakpasta voor binnen en buiten

## Toepassingsgebied

Ragrefix vermengd met cement is geschikt voor binnen en buiten op een ondergrond van:

- hydraulisch pleisterwerk - gewoon beton of lichtgewicht beton van geëxpandeerde kleigranulaten of schist,
- metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, ...

## Samenstelling

Ragrefix is een watergedragen dispersie van acrylaatharsen, inerte toeslagstoffen en hulpstoffen.

## Eigenschappen

Ragrefix is een pasta die gemengd wordt met cement of gips, voor het uitvlakken en herstellen van muren binnen en buiten.

Ragrefix kan reeds na 48 uur afgewerkt worden met de geschikte bekleding.

## Vorbereiding ondergrond

De drager moet zuiver, proper en stofvrij zijn. Hij vertoont geen waterfilm, resten van ontkistingsolie of verflagen, of verpoedering. Loszittende steentjes of dergelijke worden eerst verwijderd.

De drager wordt de dag voordien tot verzadiging bevochtigd en kort voor het aanbrengen opnieuw beneveld.

Tijdens het aanbrengen en het verhardingsproces van de specie mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan 5° C en niet hoger dan 30° C.

Het gebruik van uitvlakpleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

## Vorbereiding mengsel

1 deel Ragrefix mengen met 1 deel (m/m) cement CEM I 42,5 of CEM II/B 32,5

Gedurende 15 minuten laten rijpen en hermengen tot een homogene, smeulige en klontervrije specie.

Verwerkingstijd: ± 4uur.

## Verwerken

De specie wordt aangebracht met roestvrijstalen plakspaan in één of twee lagen naargelang de aard en vlakheid van de ondergrond.

Ragrefix is bestemd voor diktes van 3 tot 10 mm. Bij droog, warm of winderig weer is het noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te snel uitdrogen. De vers aangebrachte mortel moet beschermd worden tegen slagregen, wind of zon. Tocht vermijden bij verwerking. Afwerking: Ragrefix wordt afgewerkt met: - decoratieve kunstharspleisters, - muurverven, - keramische tegels, verlijmd met lijm mortel of lijmpasta.

## Verbruik

0,8 kg/m<sup>2</sup> Ragrefix per mm dikte (1,6 kg/m<sup>2</sup> mengsel per mm dikte)



# Ragrefix

Uitvlakpasta voor binnen en buiten

## Technische kenmerken

Granulometrie:	0-0,5 mm
Droge volumemassa:	1,5
pH:	± 8,5
Open tijd:	4 tot 6 uren
Droogtijd bij 20 °C en 65 % RV:	24 uren
Hechtsterkte (op beton):	≥ 0,3 MPa

## Verpakking

Ragrefix is verpakt in plastieken emmers van 25 kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

## Opmerking

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor pleisterwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB.

Niet-gevaarlijk product volgens EG RL93/112.