

Regacryl Cooldark

Decoratieve gevelverf - donkere kleuren met Cooldark Technology

Toepassingsgebied

Buiten :

- Beton.
- Uitgevlakt beton met Ragrecim of Ragrefix.
- Hydraulische pleisters overeenkomstig de norm NF P15-201 of Cement'in C, C+G, Meg.
- Kunstharsgebonden sierpleisters : Granol KR RP.

Binnen :

- Beton,
- Uitgevlakt beton met Ragrecim of Ragrefix.
- Metselwerk van baksteen, betonblokken, kalkzandsteen of cellenbeton.
- Hydraulische pleisters zoals Granicem, Cement'in, Ragrefix, Ragrecim.
- Organische pleisters zoals Granol KR RP - Gipsgebonden ondergrond.

Samenstelling

Regacryl Cooldark is een watergedragen dispersie van copolymeer acrylaatharsen, pigmenten, inerte vulstoffen en hulpstoffen. Niet toxisch product.

Kleur

Regacryl Cooldark is beschikbaar in 4 donkere tendens kleuren

CD1 (RAL 9011*)
CD5 (RAL 9017*)
CD7 (RAL 7021*)
CD8 (RAL 7016*)

* De opgegeven RAL-kleuren zijn benaderende waarden en geenszins absolute waarden. Vraag een staal aan voor een exacte kleurweergave.

Eigenschappen

Regacryl Cooldark is een watergedragen decoratieve muurverf met Cooldark Technology voor binnen en buiten.

Dankzij de Cooldark-technologie blijft het oppervlak, zelfs met deze zeer donkere kleuren, voldoende koel om toe te passen op de Granol'therm Value gevelisolatiesystemen.

Vorbereiding ondergrond

De drager dient proper, zuiver, ontdroog te zijn. Bij het aanbrengen van de verf is de temperatuur van de drager en van de omgeving niet lager dan +5° C of hoger dan +30° C. Het gebruik van de verf op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Vorbereiding mengsel

Voor gebruik Regacryl Cooldark goed omroeren met een spatel. Naargelang de absorptie van de ondergrond wordt de eerste laag verdund met 5 tot 10 % water, de tweede met 2 tot 5 %.

Verwerken

Regacryl Cooldark wordt in twee lagen aangebracht met een borstel, een rol of een spuitpistool. De wachttijd tussen de twee lagen bedraagt 6 tot 7 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad. Gereedschap na gebruik reinigen met water of met water en detergent.

Als onderdeel van het Granol'therm Value Cooldark gevelisolatiesysteem, adviseren wij u, de onderliggende pleisterlaag Granol KR en de grondlaag Granol'plus STG in dezelfde kleur als de afwerklaag aan te brengen.

Regacryl Cooldark

Decoratieve gevelverf - donkere kleuren met Cooldark Technology

Verbruik

≥ 400 g/m² in 2 lagen.

Technische kenmerken

Densiteit:	1,50 - 1,55 kg/dm ³
Droge materie:	± 65%
Droogtijd (watervrij):	30 - 60 min
Droogtijd (droog):	5 h

Verpakking

Regacryl Cooldark is verpakt in plasticen emmers van 12kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

Opmerking

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor schilderwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB of de Franse norm NF P 74-201 (ref. DTU 59.1).

Classificatie

Familie I, klasse 7b2, volgens norm NF T 36-005.

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 40 gr/L.

Dit produkt bevat maximum 40 gr/L VOS.