



Regacryl

Decoratieve gevelverf

Bijzonderheid 1

Watergedragen, matte, dampopen en slijtvaste muurverf

Toepassingsgebied

Buiten :

- Beton.
- Uitgevlakt beton met Ragrecim of Ragrefix.
- Hydraulische pleisters overeenkomstig de norm NF P15-201 of Cement'in C, C+G, Meg.
- Kunstharsgebonden sierpleisters : Granol KR RP.

Binnen :

- Beton,
- Uitgevlakt beton met Ragrecim of Ragrefix.
- Metselwerk van baksteen, betonblokken, kalkzandsteen of cellenbeton.
- Hydraulische pleisters zoals Granicem, Cement'in, Ragrefix, Ragrecim.
- Organische pleisters zoals Granol KR RP - Gipsgebonden ondergrond.

Samenstelling

Regacryl is een watergedragen dispersie van copolymeer acrylaatharsen, pigmenten, inerte vulstoffen en hulpstoffen.
Niet toxisch product.

Eigenschappen

Regacryl is een watergedragen decoratieve muurverf voor binnen en buiten. Regacryl is te verkrijgen in een uitgebreid kleurengamma.

Vorbereiding ondergrond

De drager dient proper, zuiver, ontstof en droog te zijn. Bij het aanbrengen van de verf is de temperatuur van de drager en van de omgeving niet lager dan 5° C of hoger dan 30° C. Het gebruik van de verf op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Vorbereiding mengsel

Voor gebruik Regacryl goed omroeren met een spatel. Naargelang de absorptie van de ondergrond wordt de eerste laag verdund met 5 tot 10 % water, de tweede met 2 tot 5 %.

Verwerken

Regacryl wordt in twee lagen aangebracht met een borstel, een rol of een spuitpistool. De wachttijd tussen de twee lagen bedraagt 6 tot 7 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad. Gereedschap na gebruik reinigen met water of met water en detergent.

Verbruik

≥ 400 g/m² in 2 lagen.



Regacryl

Decoratieve gevelverf

Technische kenmerken

Densiteit:	1,50 - 1,55 kg/dm ³
Droge materie:	± 65%
Droogtijd (watervrij):	30 - 60 min
Droogtijd (droog):	5 h

Verpakking

Regacryl is verpakt in plasticen emmers van 6, 12 of 20 kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

Opmerking

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor schilderwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB of de Franse norm NF P 74-201 (ref. DTU 59.1).

Classificatie

Familie I, klasse 7b2, volgens norm NF T 36-005.

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 40 gr/L.

Dit produkt bevat maximum 40 gr/L VOS.