



# Scolofax

Kunstharsgebonden uitvlakpasta

## Toepassingsgebied

Scolofax is een onderlaag voor het uitvlakken en bepleisteren van buitenmuren zonder dat de bestaande bekleding moet verwijderd worden. Scolofax kan rechtstreeks aangebracht worden op:

- kunstharsgebonden sierpleisters, verven.
- beton
- hydraulische pleisters

Scolofax is niet geschikt voor gipsgebonden dragers.

## Samenstelling

Scolofax is een watergedragen dispersie van acryl-polymeerharsen met inerte toeslagstoffen en hulpstoffen.

## Eigenschappen

Scolofax is een gebruiksklare vezelversterkte pasta voor het uitvlakken en bepleisteren van muren zonder het verwijderen van de bestaande bekleding voor het aanbrengen van een kunstharsgebonden eindafwerking.

## Vorbereiding ondergrond

De drager moet stabiel, zuiver, proper en stofvrij zijn en vertoont geen organische vervuiling.

Bestaande bekledingen moeten een goede aanhechting hebben.

Verpoedering van de drager wordt verwijderd. Eventueel het oppervlak reinigen met water onder hoge druk.

Oneffenheden en uitsteeksels groter dan 3 mm worden weggekapt of met een schuursteen geëffend.

Bij verwerking zijn de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het oppervlak niet lager dan 5° C of hoger dan 30° C.

Scolofax mag niet aangebracht worden op een bevroren of ontdooiende ondergrond, bij regenweer of bij felle zon.

## Vorbereiding mengsel

Scolofax is een gebruiksklaar product.

Handmatig omroeren voor het bekomen van een goed verwerkbaar product (niet mechanisch mengen).

## Verwerken

Scolofax wordt aangebracht en uitgevlakt met een roestvrij stalen plakspaan. De dikte bedraagt gemiddeld maximaal 3 mm. Plaatselijk kan tot diktes van 5 mm gewerkt worden. Een tweede laag kan eventueel aangebracht worden nadat de eerste volledig is gedroogd (na 2 tot 3 uur). De pleister wordt vlak afgewerkt met het plakspaan. Na 2 tot 3 uur kunnen de randen en hoeken bijgewerkt worden met een natte borstel of poliermes. Afwerking: Scolofax wordt afgewerkt met een watergedragen kunstharsgebonden sierpleister uit het gamma van Cantillana. De wachttijd voor afwerking bedraagt volgens de omstandigheden minimum 48 tot 72 uur.

## Verbruik

± 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm dikte.

# Scolofax

Kunstharsgebonden uitvlakpasta

## Technische kenmerken

Kleur:	gebroken wit
Droge materie:	± 80 %
Droge volumemassa:	± 1,6
pH:	9,3
Pleisterdikte:	0 tot 3 mm
Hechtsterkte (op beton):	≥ 0,3 MPa
Wachttijd voor afwerking:	48 tot 72 uur

## Verpakking

Scolofax is verpakt in plasticen emmers van 25 kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

## Opmerking

Niet-gevaarlijk product volgens EG RL93/112.