

Tradi'chaux Color

Dunlagige kalkpleister voor een geschuurde afwerking

Toepassingsgebied

Het pleister Tradi'chaux Color kan zowel worden toegepast voor de renovatie als voor nieuwbouw. Tradi'chaux Color kan handmatig of machinaal worden opgebracht op elke traditionele pleisterlaag met hydraulische bindmiddelen overeenkomstig de norm NF P15-001 (ref. DTU 26.1.) of stortbeton overeenkomstig de norm NF P 18.210 (ref. DTU 23.1).

Samenstelling

Tradi'chaux Color is een industrieel mengsel van gehydrateerde kalk, wit Portlandcement, kwartszanden en hulpstoffen.

Eigenschappen

Tradi'chaux Color is een kant-en-klare pleister op basis van vette kalk voor een geschuurde of fijn opgeschuurde afwerking. Tradi'chaux Color wordt aangebracht in een laag op een dikte van 2 tot 4 mm. Voor de renovatie van gevels met een glad afwerkingsaspect.

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet stabiel, zuiver, proper en ontstofst zijn. Sporen van organische materiaal moeten worden verwijderd. Niet-zuigende ondergronden worden voorbehandeld met Canti'plus Betoprim. Bij warm, droog of winderig weer dienen de dragers enkele uren voor het bepleisteren bevochtigd te worden. Poreuze en zuigende ondergronden worden de dag voordien bevochtigd. Tijdens het aanbrengen en het drogen is de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager dan 5 ° C of hoger dan 30 ° C. Het gebruik van het pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Vorbereiding mengsel

Mechanische mengen in kuip, speciemolen of spuitmachine. Eenzelfde mengtijd en waterdosering aanhouden voor de duur van de werf. 5,5 tot 7.0 liter water per zak van 30 kg de Tradi'chaux Color toevoegen. Verwerkingsduur: ± 1 uur. Na verstijving door een begin van binding, de mortel niet meer hermengen of aanlengen.

Verwerken

Het pleister wordt aangebracht in één gang op een dikte van 2 tot 4 mm, met een plakspaan afgereid en aangedrukt. Geschuurde afwerking: Na een wachttijd van ongeveer een half uur wordt het oppervlak opgeschuur met een schuurbord of een schuurspons.

Verbruik

±1,8kg/m² per mm dikte

Verpakking

Tradi'chaux Color is verpakt in zakken van 30 kg, gestapeld op Europaletten van 1200 kg met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in deze verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.

Classificatie

Overeenkomstig EN 998-1. Overeenkomstig NFP 15-201, réf. DTU 26-1 (Avril 2008) : CS II, W2.