



Prodexor

Enduit décoratif à la chaux

Domaine d'application

Prodexor s'utilise en tant que couche de finition des supports minéraux pour obtenir des aspects à l'ancienne.

Composition

Mortier sec industriel minéral conforme DIN 18557 et suivant la fiche WTA 2-2-91.

Il se compose de liants minéraux normalisés, d'agrégats à granulométrie adaptée et d'adjuvants éprouvés.

Couleur

Prodexor est disponible en 48 coloris. Toute autre teinte est disponible sur demande.

Propriétés

S'utilise pour l'assainissement des supports et la décoration des supports minéraux intérieurs et extérieurs.

Préparation support

Enlevez tous les éléments pulvérulents et qui nuisent à l'adhérence ainsi que les anciennes couches. Pour les supports absorbants, appliquer une couche de base de Poroprim. Avant la pose du crépi, le support doit être humidifié.

Application

Prodexor se mélange avec une gâche appropriée et se pose manuellement à la brosse.

Suivant les exigences esthétique, une structuration ultérieure peut être faite.

Le mortier sec se mélange intensivement avec 6,5 - 7,5 litres d'eau pure par sac afin d'obtenir une consistance pâteuse. Après 15 minutes d'attente, le matériau doit encore être remué. Il faut veiller à préparer suffisamment de matériau pour pouvoir enduire une surface de mur entière sans reprises.

Protéger l'enduit frais de la pluie battante et d'un séchage trop rapide. En particulier lorsque l'enduit est exposé aux rayons directs du soleil et au vent, prendre des mesures spéciales, par exemple protéger les façades ou les échafaudages par des bâches. Ne pas utiliser lorsque la température ambiante ou celle du support est inférieure à + 5° C.

Consommation

env. 3 kg/m²

Conditionnement

En sac de papier de 25 kg sur Euro-palettes, housée par film thermoplastique.

Pas plus de 3 mois dans un endroit sec.

Remarque

Il est interdit de rajouter des liants et adjuvants.

Déchets

Ne donner au recyclage que les sacs débarrassés des restes de matériau. Se débarrasser de manière écologique (avec les déchets de construction et de démolition) des restes de matériau séchés. EAK 17 09 04

Conseils de sécurité

Ne pas inhaler la poussière.

Irrite les yeux et la peau.

Danger d'affection grave des yeux.

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Sensibilisation possible par contact avec la peau.

Vous trouverez toutes les autres données importantes concernant la sécurité sur les fiches des données de sécurité.