

Tradi'chaux Color

Mortier de finition talochée à la chaux grasse pour enduits minces

Domaine d'application

L'enduit Tradi'chaux Color peut être utilisé tant en rénovation qu'en constructions neuves. Tradi'chaux Color peut être appliqué manuellement ou mécaniquement sur des sous-enduits traditionnels à base de liants hydrauliques conforme à la norme P 15.201 (réf. DTU 26.1.).

Composition

Tradi'chaux Color est un mélange de chaux grasse, de ciment blanc, sables siliceux et adjuvants.

Propriétés

Tradi'chaux Color, est un enduit à la chaux grasse, prêt à gâcher, destiné à réaliser des aspects talochés ou frottassés très fins. Tradi'chaux Color est appliqué en une couche de 2 à 4mm à la main ou à la machine à projeter. Pour la rénovation du patrimoine aspects très lisses.

Préparation support

Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces de matière organique. Les supports non absorbants seront traités préalablement à l'aide de Bétoprime. Par temps chaud, venteux ou sec, les supports doivent être humidifiés quelques heures avant l'application de l'enduit. Dans le cas de supports poreux et absorbants, ils seront humidifiés la veille. Durant la pose du mortier, et durant sa phase de durcissement, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peut être inférieure à 5°C, ni supérieure à 30°C. On évitera d'appliquer l'enduit sur une paroi gelée, en cours de dégel ou pouvant être soumise au gel dans les heures suivant l'application.

Préparation mélange

Mélanger mécaniquement dans une auge, en bétonnière ou en machine à projeter. Maintenir un temps de malaxage constant tout au long du chantier et respecter le dosage en eau. Ajouter 5,5 à 7,0 litres d'eau par sac de 25kg Tradi'chaux Color. Temps d'utilisation: ± 1 heure. Le mortier raidi par un début de prise ne pourra être ni remalaxé ni réutilisé.

Application

L'enduit est appliqué en une seule passe de 2 à 3 mm réglée et dressée au couteau à enduire. Finition talochée : après un délai d'attente d'environ une demi heure, l'on procèdera à la finition à l'aide d'une taloche ou d'une taloche éponge.

Consommation

± 1.8 kg/m² par mm d'épaisseur

Caractéristiques techniques

Granulométrie:	0 - 0.6 mm
Masse volumique:	± 1300 kg/m ³
Module d'élasticité:	± 4500 MPa
Résistance à la flexion:	≥ 1,5 MPa
Rétention d'eau:	± 95%
Capillarité	W2

Conditionnement

Tradi'chaux Color est conditionné en sacs de 25 kg sur palettes Euro houssées de 1200kg. La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 12 mois.

Classification

Conforme à la norme EN 998-1 Mortier d'enduit de parement Conforme à la norme NFP 15-201, réf. DTU 26-1 (Avril 2008) : CS II, W2.