



Granol'therm AGG

Caractéristiques

Treillis d'armature anti-fissures marouflé dans 2 couches de mortier d'armature.

Un treillis d'armature global sera toujours utilisé dans le système d'isolation de façade par l'extérieur de Cantillana, et ce pour garantir la résistance aux fissures du système d'isolation parachevé avec un enduit de finition. Ce treillis d'armature sera toujours appliqué dans la 1ère couche de mortier d'armature de type Granol'therm KB, Granol'therm G ou Granol'therm W. Pour les applications de soubassement, ce treillis d'armature pourra aussi être marouflé dans le produit spécial 3 en 1 Granol'therm DS. Le treillis d'armature est constitué de fibre de verre résistant aux alcalins et à la putréfaction. La gamme de Cantillana renferme 3 variantes:

Granol'therm AGF (4x4 mm – 165 g/m²), treillis d'armature standard utilisé dans tous les systèmes d'isolation de façade par l'extérieur Cantillana.

Granol'therm AGG (8x12 mm - 200 g/m²), treillis d'armature spécial pour systèmes d'isolation de façade par l'extérieur avec parachèvement lourd (par ex.: Granol'therm Brick, enduit minéral épais, etc.)

Granol'therm PZG (9x12mm – 335 gr./m²), treillis d'armature spécial pour applications de soubassement.

Les treillis d'armature Granol'therm doivent toujours être appliqués conformément à la fiche technique de Cantillana.