



Granosil'plus STF

Grondlaag voor siliconenpleisters.

Toepassingsgebied

Granosil'plus STF is een grondlaag voor alle siliconengebonden sierpleisters geschikt voor alle minerale dragers, buiten.

Samenstelling

Granosil'plus STF is een watergedragen dispersie op basis van siliconenharsen met pigmenten, inerte vul- en hulpstoffen.

Kleur

Wit is de standaardkleur in voorraad. Granosil'plus STF wordt op bestelling ingekleurd naar dezelfde kleur van de afwerkpleister.

Beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde kleiner dan 20% verboden.

Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden.

Eigenschappen

Granosil'plus STF is de grondlaag voor siliconengebonden sierpleisters Granosil KR/RP.

Vorbereiding ondergrond

De ondergronden moeten glad, rein en droog zijn. Losse delen zullen verwijderd worden en oneffenheden uitvlakken. Niet gebruiken op ondergronden die reeds voorbehandeld zijn met elastische dispersies als verven, hydrofugeermiddelen.

In geval van onzekerheid over de drager gelieve onze technische diensten te raadplegen.

Vorbereiding mengsel

Goed omroeren, klaar voor gebruik.

Verwerken

Kan met kwast, borstel en wollen verfrol worden aangebracht. Kan naargelang de ondergrond tot 10% met water verdund worden.

Goed omroeren voor gebruik.

De vers aangebrachte grondeerlaag moet beschermd worden tegen slagregens en te snelle uitdroging. Vooral bij directe zon- of windinslag moeten voorzorgen genomen worden (vb. Het beschermen van de gevel met zeilen).

Bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur onder de +5° C of hoger dan +30° C Granosil'plus STF niet gebruiken. Gereedschap na gebruik goed reinigen met water. Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten e.a. goed afschermen.

Afwerking:

Na 8 tot 24 uren droogtijd naargelang de temperatuur en luchtvochtigheid, met een siliconengebonden sierpleister van het Granol-gamma.

Verbruik

± 0,2 – 0,3 kg/m²



Granosil'plus STF

Grondlaag voor siliconenpleisters.

Technische kenmerken

Densiteit: 1,79 kg/dm³

Verpakking

Granosil'plus STF is, verpakt in plastieken emmers van 12,18 en 25 kg.

De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden. Geopende emmers snel verwerken.

Opmerking

Niet te behandelen vlakken moeten beschermd worden tegen spatten. Het vermengen met andere toeslagstoffen is verboden. Verwerking moet voldoen aan de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften.

Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 30 gr/L