

Gyps'in Airless

Spuitplamuur

Toepassingsgebied

Het product is ontworpen voor het machinaal verspuiten op muren en plafonds binnenshuis. Het biedt een stabiele basis voor verf en behang.

Eigenschappen

Klaar voor gebruik.

Elasticiteit : het product heeft een hoge elasticiteit en daarom een hoge scheurweerstand. OPMERKING: het product is compact, flexibel en bereikt zijn goede hechtingsvermogen alleen wanneer het volledig droog is.

Laagdikte : de laagdikte van spuitplamuur is maximum 3 mm.

Bind- en droogtijd: op een dikte van 1 mm en een omgevingstemperatuur van + 20 ° C, lage luchtvochtigheid en een goede ventilatie, bindt het oppervlak binnen 2-3 uur. In soortgelijke droge omstandigheden bindt het product aangebracht in een dikte van 3 mm in ongeveer 12 uur. Lagere omgevingstemperaturen, hogere luchtvochtigheid of slechte ventilatie verhoogt de binding en de droogtijd.

Het product kan niet aangebracht worden onder de 10°C.

Vorbereiding ondergrond

Vooraf oude pleisterlagen verwijderen. Indien nodig de ondergrond reinigen.

De ondergrond moet stabiel, proper en vrij zijn van stof.

In geval van twijfel onze technische dienst contacteren.

Verwerken

Spuitplamuur is geschikt voor diverse airless toestellen. Volledige oppervlak spuiten met spuitplamuur en onmiddellijk de nog natte spuitplamuur uitvlakken met een geschikte troffel. Kleine luchtbellens kunnen eventueel na een korte uitdroogtijd nog gladgewerkt worden. Na het drogen kan het oppervlak met de hand of met een schuurmachine opgeschuurd worden.

Het oppervlak enkel licht schuren. Afhankelijk van de oneffenheid van het oppervlak kan de laagdikte variëren van 1 tot 3 mm.

De volgende laag kan alleen worden toegepast nadat de eerste laag droog is.

Werktemperatuur: + 10 ° tot + 40 ° C

Verbruik

Circa 1,3 kg/m² per mm dikte.

Technische kenmerken

Hechting	0,3 MPa
Brandklasse	A2
Buigsterkte	300 N
Hechtsterkte aan het oppervlak	> 0,25 N/mm ²

Verpakking

Het product is verpakt in een plastic emmer met deksel. Nettogewicht 20 kg.

Opmerking het product dient bij 0 ° C tot + 40 ° C bewaard te worden.

Stapelen van palletten is verboden.