

Quick Gyps

Liant à base de plâtre

Particularité 2

Applications manuelles

Domaine d'application

Quick Gyps est utilisé comme liant dans des mélanges d'enduit ou de mortier à base de gypse.

Quick Gyps est à mélanger à de la chaux grasse et du sable, employé dans des mortiers à base de gypse pour tous travaux d'intérieur :

- Petits travaux de plâtrage
- Rebouchage
- Scellement.

Composition

Quick Gyps est un véritable plâtre traditionnel sans ajout.

Caractéristiques techniques

Masse volumique sèche	1000 kg/m ³
Début de prise	± 10 min
Fin de prise	± 15 min
pH du mélange à la pose (pâte)	5
pH du mélange à 28 jours	8
Résistance à la compression	11 MPa
Dureté	21 MPa
Granulométrie Refus au tamis de 400 µm	0,1 à 1,2 %
Granulométrie Refus au tamis de 100 µm	19 à 37 %

Conditionnement

Quick-Gyps est conditionné en sacs de 30 kg sur palettes Euro houssées de 1200 kg.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 6 mois.

Classification

Conforme la norme Européenne EN 13279-1 : A - liant à base de Gypse.