

Quick Gyps 5 kg

Snelgips

Toepassingsgebied

Quick Gyps wordt gebruikt voor kleine pleisterwerken binnen :

- voor het herstellen van scheuren in plafonds en muren,
- voor het afdichten en herstellen van naden tussen gipsplaten,
- voor het dichtstoppen van breuken en gaten in de muur,
- voor het verankeren en vastzetten van schakelaars, pluggen en verankerings-elementen.

Gebruiksbeperking: Quick Gyps mag niet buiten gebruikt worden.

Samenstelling

Quick Gyps is een traditionele pleister zonder toevoegingen.

Kleur

Wit

Eigenschappen

Quick Gyps is een snelhechtende gyps, in witte poedervorm, klaar om verwerkt te worden voor binnenwerk.

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet stabiel, zuiver, stofvrij en vrij van alle organische materie zijn.

Voorbereiding mengsel

Voor het dichtstoppen van een scheur, meng Quick Gyps met zuiver water manueel of mechanisch (met behulp van een verfmengmachine) tot een papperige en homogene consistentie bekomen is. Voozie 1 volume zuiver water voor 2 volumes Quick Gyps.

Voor het in metselen, dichten van een diep gat, meng Quick Gyps met zuiver water manueel of mechanisch (met behulp van een verfmengmachine) tot een compacte mengeling bekomen is. Voozie 1,2 volume zuiver water voor 3 volumes Quick Gyps.

Laat het mengsel 1 tot 2 minuten voor toepassing rusten. De maximale wachttijd voor de uitvoering is 10 minuten.

Verwerken

Quick Gyps aanbrengen met behulp van een pleistermes, een spatel, een spaan of een truweel. Na de hechting, het mengsel niet meer opnieuw mengen.

Minimum 15 dagen laten drogen voor dekking, bijvoorbeeld met verf.

Tijdens het plaatsen en het drogen van Quick Gyps, mag de omgevingstemperatuur alsook de temperatuur van de ondergrond niet minder zijn dan 5 °C en niet meer dan 30 °C.

Quick Gyps 5 kg

Snelgips

Technische kenmerken

Volumemassa droog	1000 kg/m ³
Bindingstijd	± 10 min
pH van het mengsel tijdens aanbrengen	5
pH van het mengsel na uitharding 28 dagen	8
Druksterkte	11 MPa
Hardheid	21 MPa
Granulometrie >400 µm	0,1 à 1,2 %
Granulometrie >100 µm	19 à 37 %

Verpakking

Quick Gyps is verpakt in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg per doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.

Classificatie

Conform de Europese norm EN 13279-1: A - bindmiddel op basis van gips.

Veiligheidsrichtlijnen

Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.