

Ragrecim 2-7

Uitvlakpleister voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Ragrecim is geschikt voor binnen en buiten op een ondergrond van:

- Gewoon beton
- Lichtgewicht beton van geëxpandeerde kleigranulaten of schist.
- Metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, ...

Ragrecim niet aanbrengen op gipsondergrond, panelen van houtwol, metaal of kunststof.

Niet aanbrengen op weinig draagkrachtige ondergrond.

Versnelde verharding die het aanbrengen van een afwerklaag toelaat binnen de 24 tot 48 uur (muurverf of decoratieve pleister) na afwerking afhankelijk van de weersomstandigheden en 72 uur voor gelijmde keramische betegeling.

Samenstelling

Ragrecim is een mengsel van grijs Portlandcement, toeslagstoffen, kunstharsen, vul- en hulpstoffen.

Eigenschappen

Ragrecim 2-7 is een kant-en-klare cementgebonden pleistermortel voor het uitvlakken en herstellen van binnen- of buitenmuren alvorens een geschikte afwerking aangebracht wordt. Ragrecim pleistermortel is sneldrogend.

Voorbereiding ondergrond

De drager moet zuiver, proper en stofvrij zijn. Hij vertoont geen waterfilm, resten van ontkistingsolie of verflagen.

Loszittende steentjes of dergelijke worden eerst verwijderd.

De drager wordt de dag voordien tot verzadiging bevochtigd en kort voor het aanbrengen opnieuw beneveld.

Tijdens het aanbrengen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan 5° C en niet hoger dan 30° C.

Het gebruik van de pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Voorbereiding mengsel

Per zak van 25 kg Ragrecim ongeveer 5 l zuiver water toevoegen. Bij voorkeur mechanisch mengen tot een homogene specie. Voor verwerking de mortel ongeveer 10 min. laten rijpen.

Verwerkingstijd: ± 45 minuten.

Na verstijving door een begin van binding, mag de pleister niet meer hermengd of aangelengd worden.

Verwerken

Ragrecim wordt manueel aangebracht of verspoten met een geschikte machine in één of twee lagen naargelang de aard en vlakheid van de ondergrond. Ragrecim 2-7 is bestemd voor diktes van 2 tot 7 mm. Bij droog, warm of winderig weer is het noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te snel uitdrogen. De vers aangebrachte mortel moet beschermd worden tegen slagregen, wind of zon. Tocht vermijden bij lijverwerking. Afwerking: Ragrecim wordt afgewerkt met: - Decoratieve kunstharspleisters, - Muurverven, - Keramische tegels, verlijmd met lijmmortel of lijmpasta.

Verbruik

± 1,5 kg/m² per mm dikte.



Ragrecim 2-7

Uitvlakpleister voor binnen en buiten

Technische kenmerken

Verpakking

Ragrecim 2-7 is verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op Europaletten (1200 kg per palet), met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 6 maanden.

Opmerking

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor pleisterwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB.