

Betoreno® SP600

Natspuitmortel voor niet-structurele betonherstellingen - 0/4 mm, klasse R2 - C20/25



Betoreno® SP600


Natspuitmortel voor niet-structurele betonherstellingen - 0/4 mm, klasse R2 - C20/25

- Hoge mechanische prestaties
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Uitstekende stabiliteit en hechting
- Manueel of spuitbaar aan te brengen
- Gemakkelijk te gebruiken



Toepassingsgebied

- Verstevigen en herstellen van betonelementen.
- Het vernieuwen van de metaalwapeningsdekking.
- Reparatie van rioleringsnetwerken (riolen, gangen, buizen, tanks, zuiveringsstations).
- Herstelling van voegen, gewelven, betonwanden, galerijen en tunnels.



Eigenschappen

Betoreno® SP600 is een droge, voorgemengde, hydraulisch hardende, polymeer gemodificeerde mortel die bestand is tegen vorst en strooizout. Het vermindert de carbonatatie en het indringen van vocht en olie dankzij zijn verhoogde dichtheid. Betoreno® SP600 beschikt over een zeer goede stabiliteit en hechting met verticale ondergronden of aan onderwanden.

Samenstelling

Betoreno® SP600 is een droge, minerale, fabrieksmatige, kant-en-klaare, polymeer gemodificeerde mortel die bestaat uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen voor het verbeteren van de verwerkbaarheid, de stabiliteit, de thixotropie en de verpompbaarheid van de mortel.

Verwerking

- De ondergrond dient ontstof, proper en opgeruimd te zijn.
- Ontroest de stalen wapening en bestrijk deze dan volledig met de corrosiebescherming Betoreno® HB001.
- Bevochtig de ondergrond tot verzadiging.
- Breng de hechtingsprimer Betoreno® HB001 aan met een borstel of kwast over het hele oppervlak.
- Breng Betoreno® SP600 aan volgens de natte spuitmethode of manueel volgens de geschikte consistentie op een laagdikte van 15 mm.
- Dikkere lagen dienen in meerdere keren aangebracht te worden en kunnen eventueel aangepast worden door het toevoegen van speciale hulpstoffen, bijvoorbeeld in functie van het verspuiten of de werkomstandigheden.
- Strijk het oppervlak glad en ruw het lichtjes op.

Verbruik

± 14 L specie / 25 kg droge mortel.

Verpakking

Zakken van 25 kg / palletten van 1000 kg.

Kleur

Grijs.

Reiniging van het gereedschap

Met zuiver water.



BETONREPARATIE