



Joint'fill PF

Voegmortel voor bestrating met brede voegen

Joint'fill PF

Voegmortel voor bestrating met brede voegen

- **Waterafstotend**
- **Snelhardend**
- **Bestendig tegen vorst, strooizout, veegmachines**
- **Duurzame voegen**
- **Gemakkelijk te verwerken**



Toepassingsgebieden

- Voor het voegen van kassei-, betonklinker- en natuursteenbestrating geplaatst op beton of mortel.
- Uitvoering van bestratingen op bruggen en verkeerskruispunten onderhevig aan gematigde belastingen.
- Te gebruiken met de bindingsvertrager Joint'fill Refuga voor en tijdens het voegen om een te snelle binding te vermijden en de reiniging nadien te verbeteren.



Eigenschappen

Joint'fill PF is een hydraulische voegmortel, snelhardend, waterdicht voor het duurzaam en snel opvoegen van natuursteen, tegels, kasseien en betonklinkers.

Samenstelling

Joint'fill PF is een met kunsthars gemodificeerde, industriële, droge, minerale mortel.

Verwerking

- De oppervlakte met een hogedrukreiniger reinigen.
- De voegen moeten een minimale diepte van 30 tot 40 mm en een minimale breedte van 5 mm hebben.
- Een verdunning van Joint'fill Refuga (1 L Joint'fill Refuga met 9 L zuiver water mengen om een oppervlakte van 6 tot 15 m² te behandelen) benevelen over het oppervlak zodat de ondergrond voldoende vochtig blijft tijdens de werken.
- In een mengkuip 25 kg mortelpoeder Joint'fill PF met ca. 4,5 L water mengen tot een pasteuze en homogene consistentie. Voegmortel ca. 5 minuten laten rijpen en nog een keer goed doormengen.
- De mengeling binnen de 20 minuten op het bestratingsoppervlak gieten en het meteen diagonaal in de voegen verdelen met een rubberen trekker.
- Na het begin van de binding de bestratingen met een waterslang reinigen. Het opgevoegde bestratingsoppervlak diverse keren met water besproeien om te snelle uitdroging te verhinderen.
- Het gevoegde oppervlak is na 4 tot 6 uur beloopbaar en na 12 uur volledig belastbaar.

Verbruik

Bij een voegbreedte van 10 mm en een voegdiepte van 40 mm:

Breedte van de stenen	Lengte van de stenen	Verbruik
4 cm	6 cm	± 24 kg/m ²
6 cm	8 cm	± 17 kg/m ²
9 cm	11 cm	± 13 kg/m ²
10 cm	15 cm	± 10 kg/m ²
10 cm	20 cm	± 9 kg/m ²
15 cm	20 cm	± 7 kg/m ²

Verpakking

Zak van 25 kg.
Paletten van 600 kg.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

Kleur

Cementgrijs, zilvergrijs, lichtgrijs, antraciet, beige en lichtbeige.



BESTRATING